

# TINTA 100% ACRÍLICA

N0x-0100

DESCRIÇÃO	Tinta lisa de acabamento mate 100% acrílica para exterior.
UTILIZAÇÃO	Sobre paredes exteriores, em pinturas novas e repinturas. Pode ser utilizada na repintura de tintas texturadas.
PROPRIEDADES	
COR(ES)	Branco
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<b>Brilho:</b> Mate <b>Densidade:</b> 1,34 +/- 0,03 <b>Viscosidade:</b> 110 - 116 KU. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. <b>Ponto de inflamação:</b> Não inflamável <b>COV's:</b> Valor limite da UE para o produto (cat. A/c): 40 g/l. Este produto contém no máximo 39 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	A superfície a pintar deve estar sã, seca, sem poeira nem gordura. Se for necessário aplicar massa de nivelamento ou reparação, respeite o tempo de secagem. Se necessário, aplicar um primário adequado à superfície a pintar e deixar secar. Em situações de repintura, é necessário remover a tinta antiga que se encontra em mau estado.
APLICAÇÃO	<b>Ferramentas:</b> Rolo, trincha ou pistola. <b>Diluição e nº de demãos:</b> Na 1ª demão, diluir até 10% de água. As restantes demãos poderão ser diluídas até 5%, <b>Tempo de secagem:</b> - Ao tacto: 1 a 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. - Para demãos seguintes: 2 a 3 horas, nas mesmas condições. <b>Lavagem da ferramenta:</b> Com água.
RENDIMENTO	12 a 14m <sup>2</sup> por litro/por demão, dependendo das condições da superfície.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	15 litros
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do produto.
GARANTIAS	

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

**DOCUMENTO ANEXO**

Informação Técnico - Comercial : CC 500 22.1

01/04/2022 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES